

КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАЗМЕТКИ ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ COSWICK P71 SPORT MARKING (ВД-АК/УР 210)

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Отличная устойчивость к истиранию
- Без запаха
- Водный состав без органических растворителей
- Пожаровзрывобезопасна

СОСТАВ :

Полиуретан-акриловая дисперсия, коалесцент, вода, пигменты, функциональные добавки

Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.004-2015 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :





Краска для нанесения спортивной разметки полиуретан-акриловая «Coswick P71 SPORT MARKING» представляет собой водную дисперсию акриловых и уретановых полимеров с добавлением пигментов и различных вспомогательных веществ.

Краска «Coswick P71 SPORT MARKING» применяется для нанесения линий, отметок, разграничения зон на спортивных непокрытых деревянных полах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Расход:	100 – 160 г/м ²
Время высыхания:	После нанесения линий – 1 – 2 часа. После нанесения зон – 3 – 4 часа.
Срок годности:	12 месяцев

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

			
RAL 9000 БЕЛАЯ	RAL 3000 КРАСНАЯ	RAL 5010 СИНЯЯ	RAL 9005 ЧЕРНАЯ
1,0 кг Art: 4930-060001	1,0 кг Art: 4930-060003	1,0 кг Art: 4930-060004	1,0 кг Art: 4930-060002
3,0 кг Art: 4940-060001	3,0 кг Art: 4940-060003	3,0 кг Art: 4940-060004	3,0 кг Art: 4940-060002

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы:

1. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, обезжирить. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
2. Для достижения ровного покрытия и улучшения адгезионных свойств рекомендуется использовать грунтовку паркетную акриловую на водной основе "Coswick F01 PRIME".
3. После высыхания слоя грунтовки осуществить шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
4. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания краски. Минимальная температура применения краски плюс 15 °С.

Нанесение:

Внимание! Краска готова к применению. Перед использованием краску необходимо перемешать. При необходимости допускается разбавление водой - не более 5%.

1. Наносить на поверхность специальным валиком для водных материалов. Равномерно распределить краску по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.
2. Зоны и линии следует наносить по «маске», сделанной при помощи малярного скотча, на поверхности пола. Сразу после нанесения краски необходимо удалить малярный скотч.
3. Наносить лак «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT» на поверхность. Равномерно распределить лак по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.

КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СПОРТИВНАЯ СИСТЕМА :

1 слой грунтовки паркетной акриловой на водной основе «Coswick F01 PRIME»
1 слой краски «Coswick P71 SPORT MARKING»
1– 2 слоя лака «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT»

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент легко отмывается водой. Остатки засохших отделочных материалов удаляются ацетоном.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.